

コンクリート強度試験成績報告書

株式会社東恩納組 殿

株式会社 E-CON
沖縄市登川3412番地1

TEL:921-2177 FAX:921-2187



工 事 名 称	(仮称) グレイスハイム上間新築工事
所 在 地	那覇市字上間天旗原339番地2 他6筆
コンクリートの打込み箇所	試験練り

配 合 の 設 計 条 件

呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法 による記号	セメントの種類 による記号
	普 通	21	15	20	N

指定事項

上記の条件にて納入したコンクリートの強度試験結果は下記の通りです。

採取日 月 日	試験日 月 日	材齢 (日)	供試体 番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	C T (℃)	荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘 要
3/25	4/22	28	1	15.5	5.2	23.0	230	29.3	28.8	標準養生 塩化物量=0.047kg/m ³
			2				230	29.3		
			3				218	27.8		

備 考

供試体寸法：10x20

担当者

久貝 勝宏







コンクリート強度試験成績報告書

株式会社東恩納組 殿

株式会社 E-CON

沖縄市登川3412

TEL:921-2177

FAX:921-2187



工 事 名 称	(仮称) グレイスハイム上間新築工事
所 在 地	那覇市字上間天旗原339番地2 他6筆
コンクリートの打込み箇所	試験練り

配 合 の 設 計 条 件

呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法 による記号	セメントの種類 による記号
	普 通	40	21	20	N

指定事項

上記の条件にて納入したコンクリートの強度試験結果は下記の通りです。

採取日 月 日	試験日 月 日	材 齢 (日)	供試体 番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	C T (℃)	荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘 要
3/25	4/22	28	1	21.0	4.7	23.5	393	50.0	49.8	標準養生 塩化物量=0.042kg/m ³
			2				390	49.7		
			3				391	49.8		

備 考

供試体寸法：10x20

担当者

久貝 勝宏



コンクリート強度試験成績報告書

株式会社東恩納組 殿

株式会社 E-CON

沖縄市登川3412-1

TEL:921-2177

FAX:921-2187



工 事 名 称	(仮称) グレイスハイム上間新築工事
所 在 地	那覇市字上間天旗原339番地2 他6筆
コンクリートの打込み箇所	試験練り

配 合 の 設 計 条 件

呼び方	コンクリートの種類 による記号	呼び強度	スランプ	粗骨材の最大寸法 による記号	セメントの種類 による記号
	普 通	40	15	20	N

指定事項

上記の条件にて納入したコンクリートの強度試験結果は下記の通りです。

採取日 月 日	試験日 月 日	材 齢 (日)	供試体 番号	スランプ (cm)	空気量 (%)	C T (℃)	荷重 (kN)	強度 (N/mm ²)	平均強度 (N/mm ²)	摘 要
3/25	4/22	28	1	16.5	4.6	23.5	389	49.5	49.5	標準養生 塩化物量=0.038kg/m ³
			2				390	49.7		
			3				388	49.4		

備 考

供試体寸法：10x20

担当者

久貝 勝宏

